


Rollgum® FIX - självhäftande vattentät membran

Rollgum® FIX är en självhäftande tätskiktsmembran bestående av vulkaniserad syntetisk EPDM-gummi och en helt självhäftande undersida. Den självhäftande sidan skyddas av en vit silikonfilm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


Takrännor av olika material, trä- och takbeläggningar, PIR-paneler, fogar, fönsterramar och ventilerade fasader.




Takrännor av olika material




Platta och sluttande trätak




Sandwich- och plåttak



Fogar



Fönsterramar



Gångbanor, bitumen, PIR-paneler och andra tak

APPLICERING

Underlaget måste vara fast, stabilt och fritt från lösa partiklar. Vid appliceringstillfället bör det vara rent, torrt och fritt från damm och/eller fett. Vid porösa eller sköra underlag rekommenderas det att applicera en primer för att förbereda ytan för korrekt vidhäftning. Håll dig till en appliceringstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

När membranet har rullats ut och positionerats på ytan i dess slutliga läge, se till att inte skapa veck eller spänningar, låt det vila i cirka 30 minuter för att släppa ut spänningarna från upprullningen. Ta bort den vita skyddsfilm av silikon utan att flytta membranet från dess position genom att sträcka den horisontellt i en vinkel på 45°. För att starta vidhäftningsprocessen, borsta med en styv borste (icke-metallisk) från mitten av rullen ut mot sidorna och kör slutligen systemets silikonrulle över filmen för att säkerställa kontakt med underlaget över hela ytan.

Våderna bör överlappa med minst 10 cm. Kör silikonrullen över dem med tryck och applicera slutligen en tätningsfog över kanten med BOND007, jämna ut den med pensel eller spatel.

PRESENTATION, LAGRING OCH HÅLBARHET

- Rullarna kommer i breder upp till 150 cm och en längd på 10 m. Andra mått finns tillgängliga på begäran.
- Förvaring vid en temperatur på 15C till 25C och en relativ luftfuktighet på 40% till 60%. Skydda mot mekanisk påverkan. Förvaras borta från källor till eld. Undvik direkt solljus.
- Rollgum Fix EPDM-membran har ingen hållbarhets tid. Den självhäftande baksidan måste användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet, förutsatt att den förvaras i sin originalförpackning och lagras på rätt sätt.

EGENSKAPER

- Utmärkt motståndskraft mot ozon, UV-strålning och väderpåverkan.
- Bibehållen elasticitet från -45 °C till 130 °C.
- Enkel och snabb installation.
- Hög vidhäftningsförmåga med omedelbart effekt.
- Homogen vidhäftning på hela ytan.
- Undviker manuell dosering och applicering av lim.
- Ingen torktid för limmet.
- Utmärkt motstånd mot fukt och väderpåverkan efter fogning.
- Rent och miljövänligt system



Sparar tid



Självhäftande



Miljövänligt



Hållbar

Ovanstående information är baserad på aktuell kunskap om denna teknologi, vilket inte garanterar en perfekt bearbetning av våra produkter på alla ytor eller i alla situationer. Den tillhandahållna informationen är baserad på resultat men är inte bindande. Vår information utgör inte en juridisk bindande garanti för vissa egenskaper eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Eftersom vår information inte är bindande garanterar vi inte dess noggrannhet. Av denna anledning kommer vi inte vara ansvariga för felaktiga tillämpningar baserade på den presenterade informationen.



TEKNISK DATA

Rollgum® FIX - självhäftande vattentät membran

Tekniska data för den externa EPDM-sidan av Rollgum Fix 114

EGENSKAPER	STANDARD	Rollgum Fix 114
EPDM Nominell tjocklek	EN 1849-2	1,14 mm
Draghållfasthet	EN 12311-2	≥ 10 MPa
Förlängning	EN 12311-2	≥ 400 %
Slagmotstånd	EN 12691 (A)	≥ 200 mm
Rivstyrka	EN 12310-2	≥ 30 N
Vattentäthet	EN 1928 (B)	Godkänd (Pass)
Fläkningshållfast i fogar	EN 12316-2	≥ 40 N/50 mm
Skjuvningshållfasthet i fogar	EN 12317-2	≥ 210 N/50 mm
Vikbarhet vid låg temperatur	EN 495-5	≤ -45 °C
Formstabilitet	EN 1107-2	≤ 0,5 %
Utvändig brandpåverkan	EN 13501-5	B ROOF (t1)
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1	E

Tekniska data för EPDM-självhäftande sidan av Rollgum Fix 114

POLYAKRYLATBASERAD DISPERSIONLIM
SJÄLVHÄFTANDE MELLANLIGGANDE NÄTTINGSLAGER

EGENSKAPER	STANDARD	Rollgum Fix 114
Adhesiv vikt		190 g/m ²
Total adhesiv tjocklek		0,19 mm
Skalförsegling motstånd	AFERA 5001	≥ 29 N/25 mm
Termisk stabilitet	(internt test)	-40 °C a 130 °C

